

Spis treści:

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3
2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3
3.	ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
4.	OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.....	3
5.	TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	4
5.1.	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej dla kat. ruch KR3	4
5.2.	Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996	4
5.3.	Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008	4
5.4.	Wymiana krawężników wraz z ławą.....	5
5.5.	Odtworzenie nawierzchni gruntowej	5
5.6.	Odtworzenie chodnika	5
6.	UWAGI WYKONAWCZE.....	6
7.	NORMY	6

Spis treści:

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Przekroje konstrukcyjne
3. Przekroje konstrukcyjne
4. Przekroje konstrukcyjne

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia odtworzenia nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych, po wymianie sieci ciepłowniczej o średnicy 2x139,7/225mm w pasie drogowym ulic Jana Pawła II, M. Konopnickiej oraz Cichej w Pabianicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej na zlecenie ZEC Pabianice.
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1 : 500
- Inwentaryzacja w terenie istniejących urządzeń drogowych i zagospodarowania pasa drogowego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje sposób, warunki techniczno-technologiczne oraz zakres rzeczowy odtworzenia naruszonego fragmentu nawierzchni w zakresie pasa jezdni i chodników ulic Jana Pawła II, M. Konopnickiej oraz Cichej w Pabianicach.

4. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Obecnie nawierzchnia jezdni ulic M. Konopnickiej oraz Cichej wykonana jest z betonu asfaltowego. Jezdnie obustronnie ograniczone krawężnikami betonowymi. Ciągi pieszych ulic Jana Pawła II, M. Konopnickiej oraz Cichej wykonane z betonowej kostki brukowej oraz płyt chodnikowych 50x50 cm.

Zgodnie z projektem sieci ciepłowniczej prace demontażowe i montażowe prowadzone będą w jezdniach oraz chodnikach wykopem otwartym. W miejscach przejść sieci przez teren o nawierzchni asfaltowej zastosować rury osłonowe stalowe.

Po wykonaniu robót montażowych i demontażowych należy odtworzyć naruszone warstwy konstrukcyjne z zachowaniem 20cm zakładów pomiędzy kolejnymi warstwami. Przy odtworzeniu nawierzchni jezdni należy pamiętać o pozostawieniu 20 cm zakładów między poszczególnymi warstwami w kierunku podłużnym jezdni. Zaleca się pozostawienie nienaruszonej konstrukcji zasadniczej jezdni w odległości min. 0,3m od krawężników.

Po zachodniej stronie jezdni ul. Cichej znajduje się parking, którego nie należy naruszyć. W związku z tym na odcinku pod parkingiem należy zachować istniejące kanały.

W przypadku konieczności wykonania wykopów o ścianach pionowych oraz w miejscach, gdzie w pobliżu wykopu prowadzony będzie ruch kołowy ściany wykopu należy bezwzględnie zabezpieczyć przed utratą stabilności poprzez szalowanie. W przypadku obsunięcia się ścian wykopu należy go poszerzyć do miejsca gdzie podbudowa jezdni oraz grunt rodzimy będą stabilne.

Ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia wszystkie prace zimne związane z rozbiórką oraz odtworzeniem nawierzchni należy prowadzić ręcznie lub maszynowo z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zaleca się wykonanie odkrywek

kontrolnych istniejącego uzbrojenia w celu jednoznacznego określenia ich lokalizacji.

Po wykonaniu prac montażowych ciepłociągu należy wykonać przegląd pozostałej nawierzchni i wykonać poszerzenia w miejscach uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac.

Po wykonaniu podbudowy zasadniczej należy zfrezować istniejącą warstwę ścieralną jezdni ulic M. Konopnickiej oraz Cichej do uzyskania wymaganego zakładu. Jeżeli w miejscu zakończenia frezowania istniejąca warstwa ścieralna jest w złym stanie technicznym należy przedłużyć obszar frezowania.

Istniejący chodnik z płyt chodnikowych 50x50cm wzdłuż ul. Jana Pawła II należy zdemontować na czas demontażu kanałów ciepłowniczych a następnie odtworzyć w kostce betonowej w nawiązaniu do chodników w ul. M. Konopnickiej oraz fragmentu chodnika przy ul. Cichej.

5. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Zasypanie wykopu sieci cieplnej należy wykonać piaskiem układanym warstwami co 20 cm i zagęszczanym mechanicznie. Dla wykopów w terenach pasów drogowych przewiduje się całkowitą wymianę gruntu na piasek. Ostatnie 25 cm zasypki wykonać piaskiem o uziarnieniu ciągłym.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić

- dla jezdni $I_s = 1,03$

- dla pobocza $I_s = 0,97$

5.1. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej dla kat. ruch KR3

1. warstwa mrozoodporna – piasek	25 cm
2. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm C _{90/3}	12cm
3. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm C _{90/3}	8cm
4. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70	13 cm
5. warstwa ścieralna betonu asfaltowego AC11S 50/70	5 cm

5.2. Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996

Wykopy należy zasypać kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN-13285. Po zasypaniu wykopu należy dokonać rozbiórki istniejącej podbudowy tak, aby uzyskać pewność stabilności pozostałej części nawierzchni poza wykopem. Następnie wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm układanego w dwóch warstwach - dolnej o uziarnieniu 31,5/63 gr. 12cm i górnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 8cm - wg PN-EN-13285.

5.3. Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008

Warstwy jezdni ulic M. Konopnickiej oraz Cichej należy odtworzyć kaskadowo z odsadzką min. 20 cm każdą z warstw. Krawędzie istniejącej nawierzchni bitumicznej należy przyciąć piłą mechaniczną w odległości 0,2-0,30 cm od nowo wykonanej podbudowy. Na tak wykonanych pracach przygotowawczych ułożyć warstwę podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 13 cm z AC 22P50/70 wg PN-EN 13108-1:2008. Nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 5 cm odtworzyć na połowie lub całej szerokości jezdni na obszarze na ok. 76,0 m².

Dla zapewnienia prawidłowej przyczepności nowej nawierzchni do brzegów istniejącego asfaltu należy posmarować je emulsją asfaltową C60 BP3 ZM wg PN – EN 13808:2010, oraz skropić całość podłoża równomiernie w ilości 0,5 kg/m². Ułożenie warstwy bitumicznej należy realizować przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zaleca się pozostawienie 0,3-0,5m nienaruszonej podbudowy licząc od lica krawężnika tak, aby nie naruszyć jego stabilności. W przypadku demontażu krawężników należy je odtworzyć w nawiązaniu do istniejącej linii i spadków krawężników.

5.4. Wymiana krawężników wraz z ławą

Ławy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Do odtworzenia krawężników stosować istniejące nieuszkodzone elementy lub nowe prefabrykaty wg PN – EN 1340:2004 po uzgodnieniu z właścicielem drogi. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno wynosić od 10 do 12 cm. Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Wymianie podlegać będą jedynie krawężniki zdemonstrowane na czas budowy.

5.5. Odtworzenie nawierzchni gruntowej

Wykop w pasie zieleni należy zasypać:

- piaskiem zagęszczonym do wysokości 25cm ponad rury
- gruntem rodzimym do wysokości -7cm od rzędnej terenu
- humusem (rodzimym lub nawiezionym) 3-5cm.

Po zakończeniu prac na terenach zielonych należy wysiać trawę w uzgodnieniu z właścicielem terenu.

5.6. Odtworzenie chodnika

Naruszony chodnik ulic M. Konopnickiej oraz Cichej z płyt betonowych 50x50 cm odtworzyć na warstwie mrozo odpornej z kruszywa naturalnego stanowiącego zasypkę wykopu. Następnie wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm układanego w dwóch warstwach - dolnej o uziarnieniu 31,5/63 gr. 10cm i górnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 5cm wg PN-EN-13285, oraz warstwę wyrównawczą piaskową grubości 5 cm (piasek wg PN-79/B-06711). Fragmenty chodnika odtwarzać na zakład. Nie wykorzystywać ponownie elementów uszkodzonych i popękanych. Szczeliny między elementami zamulić piaskiem zgodnym z PN-79/B-06711.

Naruszone fragmenty istniejących chodników z betonowej kostki brukowej oraz chodnik wzdłuż ul. Jana Pawła II odtworzyć z kostki betonowej gr 8cm. Chodniki odtworzyć na warstwie mrozo odpornej z kruszywa naturalnego stanowiącej zasypkę wykopu. Następnie wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm układanego w dwóch warstwach - dolnej o uziarnieniu 31,5/63 gr. 10cm i górnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 5cm wg PN-EN-13285, oraz warstwę wyrównawczą z piasku grubości 5 cm (piasek wg PN-79/B-06711). Fragmenty chodnika odtwarzać na zakład. Nie wykorzystywać ponownie elementów uszkodzonych i popękanych.

Szczeliny między elementami zamulić piaskiem zgodnym z PN-79/B-06711. Nawierzchnie chodników ul. Jana Pawła II wykonywać z kostki betonowej zgodnie z

wymaganiami PN - EN 1338: 2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”

Obrzeża chodnika wykonać z nowych elementów wg. PN-EN 1340 lub wykorzystać istniejące w dobrym stanie technicznym po uzgodnieniu z Inspektorem.

6. UWAGI WYKONAWCZE

- Szczególną uwagę zwrócić na przygotowanie i zagęszczenie podłoża, gdyż ich jakość ma istotny wpływ na trwałość nawierzchni drogowej.
- Nie dopuścić do naruszenia podłoża pod istniejącą nawierzchnią.
- Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
- Wszystkie roboty drogowe wykonywać zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi dla robót drogowych oraz obowiązującymi przepisami BHP.

7. NORMY

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy.

PN-75/S-96015 „Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.”

PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie."

PN-EN-13285 „Mieszanki niezwiązane. Wymagania”.

PN-EN 12591:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych.

PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”

PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

PN – EN 1340:2004 Krawężniki betonowe

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN - EN 1338: 2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”

PN-EN 1339 Betonowe płyty drogowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 12620:2008 – Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:200 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność wraz z PN-B-06265:2004.

Opracowała: