

## **Spis treści:**

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....	3
2.	PODSTAWA OPRACOWANIA .....	3
3.	ZAKRES OPRACOWANIA .....	3
4.	OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.....	3
5.	TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI .....	4
5.1.	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:.....	4
5.2.	Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996:.....	4
5.3.	Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008:.....	4
5.4.	Odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych. ....	5
5.5.	Odtworzenie obrzeży chodnikowych .....	5
5.6.	Wymiana krawężników wraz z ławą.....	5
6.	UWAGI WYKONAWCZE.....	5
7.	NORMY .....	5
8.	Oświadczenie projektowe	
9.	Uprawnienia projektowe	

## **Spis rysunków:**

**1. Plan zagospodarowania terenu**

**2. Przekroje konstrukcyjne jezdni i chodników ul. Narcyza Gryzla i Żytniej**

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sposób, warunki techniczno-technologiczne oraz zakres rzeczowy odtworzenia naruszonego fragmentu nawierzchni jezdni i chodnika w pasie drogowym ulicy Narcyza Gryzla i Żytniej w Pabianicach.

### **2. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej na zlecenie ZEC Pabianice.
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1: 500
- Inwentaryzacja w terenie istniejących urządzeń drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,
- Decyzja ZDM Pabianice ZDM-L-210/2019

### **3. ZAKRES OPRACOWANIA**

Zakres opracowania obejmuje technologia odtworzenia nawierzchni:

- jezdni asfaltowej ul. Narcyza Gryzla,
  - chodnika z płyt betonowych 50x50cm,
- po budowie przyłącza ciepłowniczego w Pabianicach.

### **4. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC**

Zgodnie z projektem instalacyjnym prace montażowe prowadzone będą w jezdni oraz chodnikach ulic Narcyza Gryzla i Żytniej metodą wykopu otwartego. Projektowany ciepłociąg zlokalizowany został w pasie drogowym o nawierzchniach jezdni – asfaltowej, chodnik – płyty betonowe.

W ulicy Narcyza Gryzla istniejąca kanałowa sieć ciepłownicza znajduje się pod chodnikiem oraz częściowo pod jezdnią. W ramach wykonania przyłącza ciepłowniczego konieczne będzie rozebranie fragmentu jezdni w celu rozebrania istniejących kanałów ciepłowniczych. Na potrzeby budowy przyłącza ciepłego w jezdni ul. Narcyza Gryzla przewiduje się zajęcie połowy szerokości jezdni. Przyłącze ciepłownicze prowadzone będzie w poprzek i wzdłuż chodnika. W celu wykonania robót ziemnych należy piłą mechaniczną wyciąć fragment asfaltu o szerokości niezbędnej dla wykonania wykopu. W trakcie prac ziemnych i montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie stabilności istniejących warstw podbudowy, a w przypadku ich naruszenia bezwzględnie wymienić uszkodzoną podbudowę i wszystkie warstwy konstrukcyjne jezdni. Po zasypaniu przyłącza ciepłowniczego należy wykonać warstw podbudowy pomocniczej. Następnie należy zfrezować warstwę ścieralną i rozebrać warstwy betonu asfaltowego. Poszczególne warstwy rozbierać na długości zapewniającej stabilność i jednolitość warstwy, ale nie mniej niż 20cm od krawędzi warstwy niższej. Jezdnię należy odtworzyć zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Przy odtworzeniu nawierzchni należy pamiętać o pozostawieniu 20cm zakładów między poszczególnymi warstwami w kierunku podłużnym i poprzecznym jezdni.

Przejęcie przyłącza ciepłego w ciągu pieszym wykonać metodą wykopu otwartego. Nawierzchnię płyt chodnikowych 50x50cm rozebrać i odtworzyć na całej szerokości chodnika.

W przypadku konieczności wykonania wykopów o ścianach pionowych oraz w miejscach, gdzie w pobliżu wykopu prowadzony będzie ruch kołowy ściany wykopu należy bezwzględnie zabezpieczyć przed utratą stabilności poprzez szalowanie. W

przypadku obsunięcia się ścian wykopu należy go poszerzyć do miejsca, gdzie podbudowa jezdni oraz grunt rodzimy będą stabilne.

Ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia wszystkie prace ziemne związane z rozbiórką oraz odtworzeniem nawierzchni należy prowadzić ręcznie lub maszynowo z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zaleca się wykonanie odkrywek kontrolnych istniejącego uzbrojenia w celu jednoznacznego określenia ich lokalizacji.

## 5. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Zasypanie wykopu należy wykonać piaskiem układanym warstwami co 20 cm i zagęszczanym mechanicznie. **Dla wykopów w obrębie pasów drogowych przewiduje się całkowitą wymianę gruntu na piasek.** Ostatnie 25cm zasypki wykonać z piasku o uziarnieniu ciągłym.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić

- dla jezdni  $I_s = 1,03$
- dla pobocza  $I_s = 0,98$

### 5.1. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

**Jezdnię ulicy Narcyza Gryzla należy odtworzyć do kat. ruchu KR3 typ A1:**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. warstwa mrozoodporna - pospółka zagęszczona  | 25 cm |
| 2. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm C <sub>90/3</sub> | 12cm  |
| 3. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm C <sub>90/3</sub>  | 8cm   |
| 3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50  | 7cm   |
| 4. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50   | 5cm   |
| 5. warstwa ścieralna betonu asfaltowego AC11S 50/70   | 4cm   |

### 5.2. Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996:

Wykopy należy zasypać kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN-13285. Po zasypaniu wykopu należy dokonać rozbiórki istniejącej podbudowy tak, aby uzyskać pewność stabilności pozostałej części nawierzchni poza wykopem. Następnie wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm układanego w dwóch warstwach - dolnej o uziarnieniu 31,5/63 gr. 12cm i górnej o uziarnieniu 0/31,5mm odpowiednio gr. 8cm - wg PN-EN-13285.

### 5.3. Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008:

Krawędzie istniejącej nawierzchni bitumicznej należy przyciąć piłą mechaniczną w odległości 0,2-0,30 cm od nowo wykonanej podbudowy pomocniczej. Na tak wykonanych pracach przygotowawczych ułożyć warstwę podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o grubości 7cm wg PN-EN 13108-1:2008. Następnie należy ułożyć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grubości 5 cm z AC 16W35/50 wg PN-EN 13108-1:2008 zachowując 20cm zakładki. Następnie dokonać frezowania istniejącej warstwy ścieralnej o gr.4cm na całej szerokości jezdni. Nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4 cm odtworzyć na całym nowym i zfrezowanym obszarze na ok. 29,0 m<sup>2</sup>. Dla zapewnienia prawidłowej przyczepności nowych nawierzchni do brzegów istniejącego asfaltu należy posmarować je emulsją asfaltową C60 BP3 ZM wg PN – EN 13808:2010, oraz skropić całość podłoża każdej z warstw równomiernie w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Ułożenie

warstwy bitumicznej należy realizować przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

#### **5.4. Odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych.**

Naruszony chodnik z płyt betonowych 50x50 cm odtworzyć na warstwie mrozoodpornej z kruszywa naturalnego stanowiącego zasypkę wykopu. Na zasypce wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm oraz warstwę wyrównawczą piaskowo-cementową  $R_m = 5\text{MPa}$  i grubości 5 cm (piasek wg PN-79/B-06711). Fragmenty chodnika odtwarzać na zakład. Nie wykorzystywać ponownie elementów uszkodzonych i popękanych. Szczeliny między elementami zamulić piaskiem zgodnym z PN-79/B-06711.

#### **5.5. Odtworzenie obrzeży chodnikowych**

W przypadku demontażu obrzeży należy je odtworzyć w nawiązaniu do istniejącej linii i spadków obrzeży. Obrzeża chodnika wykonać z nowych elementów wg. PN-EN 1340 lub wykorzystać istniejące w dobrym stanie technicznym po uzgodnieniu z Inspektorem. Obrzeża ustawić na ławach betonowych z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od chodnika) powinno wynosić 6-8 cm. Ustawianie obrzeży na ławie betonowej wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm po zagęszczeniu.

#### **5.6. Wymiana krawężników wraz z ławą**

Ławy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Do odtworzenia krawężników stosować istniejące nieuszkodzone elementy lub nowe prefabrykaty wg PN – EN 1340:2004 po uzgodnieniu z właścicielem drogi. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno wynosić od 10 do 12 cm. Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Wymianie podlegać będą jedynie krawężniki zdemontowane na czas budowy.

### **6. UWAGI WYKONAWCZE**

Szczególną uwagę zwrócić na przygotowanie i zagęszczenie podłoża, gdyż ich jakość ma istotny wpływ na trwałość nawierzchni drogowej.

Nie dopuścić do naruszenia podłoża pod istniejącą nawierzchnią.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Wszystkie roboty drogowe wykonywać zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi dla robót drogowych oraz obowiązującymi przepisami BHP.

### **7. NORMY**

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy.

PN-75/S-96015 „Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.”

PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie."  
PN-EN-13285 „Mieszanki niezwiązane. Wymagania”.  
PN-EN 12591:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych.  
PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”  
PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”  
PN – EN 1340:2004 Krawężniki betonowe  
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  
PN - EN 1338: 2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”  
PN-EN 1339 Betonowe płyty drogowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 12620:2008 – Kruszywa do betonu  
PN-EN 197-1:200 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność wraz z PN-B-06265:2004.

**Opracowała:**